



UNIVERZITA
PARDUBICE
FAKULTA
RESTAUROVÁNÍ


Nové udržitelné postupy v restaurování a konzervování papírových artefaktů

Distanční opora

Poškození pergamenu - degradace



Vnitřní faktory



???



vnější faktory




Příčiny poškození usně a pergamenu

- degradace (poškození) je proces, který způsobuje fyzické znehodnocování materiálu
- na degradaci má vliv mnoho různých faktorů
- degradační faktory dělíme
 1. **Vnitřní** → vyplývají z chemického složení, struktury, způsobu výroby, činění, mazání apod.
 2. **Vnější** – ty dále dělíme
 - a. fyzikální a chemické → světlo, kyslík, teplota, vlhkost, znečištění ovzduší atd.
 - b. biologické a mikrobiologické
 - c. mechanické
- degradace se projevuje ztrátou vlastností usně
 - vysycháním tvrdnou, ztrácí pružnost, dochází k rozměrovým změnám a vnitřní napětí v usni vede ke snadnějšímu mechanickému poškození a k prasklinkám
 - teplé a vlhké prostředí způsobuje, že kolagenní materiál může zželatínovat
 - vlhké prostředí u tříslučiněných usní může způsobit jejich tmavnutí → vysvětluje se to tím, že dochází k migraci zdegradované třísluviny k povrchu
 - snížení pevnosti usně → degradace řetězce kolagenu
 - snížení teploty smrštění usně

vnitřní faktory degradace

= faktory, které jsou s kůží spojeny primárně (tj. poškození, které vzniklo už za života zvířete nebo při získávání surové kůže po jeho zabití)





- **degradace pergamenu**



- u pergamene také může docházet k oxidaci a hydrolyze
- jsou odolnější vůči degradaci → obsahují velké množství alkálií, které tvoří **alkalickou rezervu**, která chrání bílkovinnou strukturu pergamenu před **kyselou hydrolyzou**
 - kyseliny reagují v první řadě s vápennými složkami pergamenu, např. s plnivem (křída), za vzniku neškodného síranu vápenatého → H_2SO_4 reaguje se zásaditou rezervou za vzniku šedých částic CaSO_4 (= síran vápenatý) a až po vyčerpání alkalické rezervy dochází k rozpadu kolagenových vláken
 - není to běžné, ale jsou známy případy, kdy došlo ke kyselému poškození pergamene vlivem inkoustu, které vedly až k vypadávání písma
- rychlost **oxidace** kolagenu pergamenu je za normálních podmínek malá
- pro pergamen je nebezpečná dlouhodobě **vyšší RV** prostředí nad 70 % (20 °C) → mikrobiální napadení, kyselá hydrolyza
- přímý styk s **teplou vodou** → může vést k překročení teploty smrštění, a tím dojít ke smrštění, zželatinování a transparentci = toto poškození je velmi často **nevratné**
- **přesušení** materiálu → zvýšení tvrdosti, křehkosti vlivem dehydratace kolagenu = do značné míry reverzibilní
 - např. Svitky od Mrtvého moře přežily v extrémně suchém prostředí přes 2000 let
- **kolísání RV** → poškození barevné vrstvy
- **fotolýza kolagenu** a vliv světla na doprovodné materiály (vosk, textilie, barevnou vrstvu) → dochází k síťování a následnému štěpení molekul kolagenu vlivem expozice světlem, ke které dochází při výstavách, fotografování nebo působením UV atd.
- mechanické poškození, špína, prach, napadení hlodavci a hmyzem

Druhy pergamenu

- **jihoevropský, italský pergamen** → broušen pouze z masové strany (vyráběn většinou z kozí a ovčí kůže)
- **středoevropský, severní (německý)** → broušen z obou stran, v našich knihovních a archivních fondech je nejběžnější (často vyráběn z telecích kůží)
- **byzantský** → lesklý, potírán bílkem, případně škrobem a lněným semínkem a následným leštěním (pokud byl tento pergamen iluminován, tak se často objevují krakely a odprýskávání malby)
- **děložní pergamen** → pergamen z nenarozených mláďat
- **transparentní pergamen** → používán ve skriptoriích jako kopírovací materiál, transparentnosti bylo dosahováno vysycháním pergamenu bez vypínání do rámu, případně nátěrem bílkem, arabskou gumou nebo klihem
- **palimpsest** → přeškrábaný pergamen, druhotně použitý



???



Mechanické poškození




Fyzikální poškození







- **biologické poškození usní**

- rozvíjí se při RV dlouhodobě vyšší než 70 % (20 °C)
- napadení **plísněmi** zrychluje hydrolýzu, rozklad usně, ztrátu vlastností a vznikají nevzhledné skvrny
 - tříslučiněné usně jsou náchylnější → tříslloviny mohou sloužit jako zdroj výživy
- napadení **hmyzem** → kožojed, rybenky, červotoči, rušníci atd.



- usně a pergameny často napadá hmyz parazitující na kolagenových materiálech (tj. *kožojedi* a *rušníci*), ale i hmyz vyskytující se na materiálech, které často kolagenové materiály doprovází (např. *vrtavcovití*, *rybenky*, *červotoči* atd.)



Mikrobiologické poškození



https://medievalbooks.files.wordpress.com/2014/10/leiden_ub_bpl_2896.jpg

https://media.springernature.com/full/springer-static/image/art%3A10.1038%2Fs41598-018-37651-y/MediaObjects/41598_2018_37651_Fig1_HTML.png?as=web

<https://text.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/vyzkumne-zamery-a-projekty-oofk/improved-damage-assessment-of-parchment-idap>

Cíl konzervace: stabilizace stavu historického materiálu

- vykazuje dobré výsledky u usní a pergamenů, kde je zachována vláknitá struktura

→ ! rozdílné přístupy ke konzervaci v závislosti na použití konzervačních kroků na vodné bázi!

- nebílé usně v mírně degradovaném stavu → lze použít přípravky na vodné bázi
- bílé, velmi degradované usně a vazební pergameny = velká citlivost na vodu → nelze použít přípravky na vodné bázi
- psací pergameny ⇒ speciální přístup → nelze použít přípravky na vodné bázi

Obecné schéma konzervace psacích pergamenů:

průzkum → dezinfekce → čištění → **měkčení a vyrovnávání deformací** → opravy → vhodné podmínky uložení → restaurátorská zpráva

= založeno na zpětném navrácení optimálního obsahu vody do struktury pergamenu

- pro vyrovnání je nutné, aby obsah vody v pergamenu byl mezi 22-28 %

uložením do prostředí o vyšší RV prostředí (v hermeticky uzavřené nádobě (tj. klimatizační komora, exsikátor nebo PE pytel) v podmínkách $t = 20\text{ °C}$ a $RH = 80-90\%$ → dojde ke změknutí struktury materiálu ⇒ poté následuje vyrovnávání

vodně-alkoholové roztoky - nejčastěji 50-80 % roztok methanolu, ethanolu nebo isopropanolu ve vodě

- v podobě par v hermeticky uzavřené nádobě (= proces měkčení a dezinfekce v jednom krok) nebo námokem

- na velmi poškozené pergameny (zželatinové, velmi zkroucené)


Odstranění deformací

- stejně jako pergamen je i useň hygroskopický materiál (= snadno váže vodu), který se zvyšujícím obsahem vody mění mechanické vlastnosti
- voda působí jako zvláčňující prostředek → toho lze využít při odstraňování deformací nebo při změně tvaru
- zvýšení vlhkosti v usni se provádí stejně jako u pergamene, a to v klimatizační komoře nebo obklady pomocí Gore-Texu (= Sympatex, membrána, kterou voda neprojde, pronikne pouze vodní pára)
- po zvýšení vlhkosti v usni je deformace možné vyrovnávat vypínáním či lisováním pod mírným tlakem
- ne všechny deformace je možné odstranit
- vlivem styku usně s vodou by mohlo dojít mimo jiné i k nevratnému smrštění

Měkčení a vyrovnávání deformací

- využívá se pro vyrovnání a odstranění deformací, které jsou způsobeny přesušením pergamenu a pro rozlepování stmelových pergamenů
- je nutné zavedení optimálního obsahu vody do pergamenu a jejího rovnoměrného působení ve hmotě pergamenu
- pro změkčení pergamenu se využívá několik metod
 - nejméně invazivní → využívá přirozené vlastnosti pergamenu, hygroskopicity, účinkem **vodní páry**
 - při krátkodobém působení zvýšené RV prostředí dochází k rychlé a značné absorpci vodních par
 - absorbovaná voda plní funkci změkčovadla a ovlivňuje mechanické vlastnosti
 - při rychlé změně vlhkosti probíhá desorpce rychleji než absorpce a pergamen se rychle vrací na svou hmotnost
 - při postupné, pomalé změně vlhkosti zůstává v pergamenu po desorpci vyšší obsah vlhkosti (o 5–25 %), než bylo původně
 - pergamen reaguje velmi individuálně, závisí na druhu, struktuře povrchu, míře poškození
 - měkčení je dobré provádět ve zvlhčovací komoře s regulací, s postupným zvyšováním vlhkosti, (udává se RV 80–90 %) po dobu cca jednoho dne

- *uložením do prostředí o vyšší RV prostředí* (v hermeticky uzavřené nádobě (tj. klimatizační komora, exikátor nebo PE pytel) v podmínkách $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $\text{RH} = 80\text{-}90\%$ $\rightarrow$ dojde ke změknutí struktury materiálu $\Rightarrow$ poté následuje vyrovnávání
- *vodně-alkoholové roztoky* - nejčastěji 50-80 % roztok methanolu, ethanolu nebo isopropanolu ve vodě
- - v podobě par v hermeticky uzavřené nádobě (= proces měkčení a dezinfekce v jednom krok) nebo námokem








Celoplošné vlhčení




Lokální vlhčení










Pergamen navlhčen v klimakomoře pomocí
vodní páry (RV 80 %)











Pergamen je kolagenní materiál, který ve špatných podmínkách ztrácí flexibilitu, tedy je nutné jej zvlhčit, dokud se mu nenavráťí vázaná vlhkost.

Pečeť i nitě musí být kvůli tomu zabaleny do fólie, aby nedošlo k průniku vlhkosti k těmto materiálům. Např. u nití by pak mohlo dojít k nabobtnání vláken. Zvlhčená listina byla poté napnuta do kovového rámu a ponechána v tomto stavu několik dní.











nepřímé měkčení - pomocí sendvičového uspořádání (pergamen se vloží mezi 2 netkané textilie, vrstvu Goretexové textilie (tj. PTFE textilie s PES vrstvou) a vlhkou látku nebo filtrační papíry → zatíží se)

- vyrovnání trvá velmi krátkou dobu (několik hodin)



— Polythene
 — Damp blotter
 — Gore-Tex®
 — Parchment



Preventivní konzervace

- měly by být co nejvíce stálé, bez větších výchylek

teplota – 12-20 °C (při vyšší vhodné prostředí pro růst mikroorganismů)

RH – 50-55 % - při nižší (pod 40 %) dojde časem k přesušení a ztrátě mech. vlastností; při vyšší (nad 65 %) vhodné prostředí pro růst mikroorganismů

- přizpůsobení pergamenů novým podmínkách vyžaduje min 3 dny
- úpravy RH lze provádět pomocí zvlhčovačů a odvlhčovačů

záření - max. přípustné osvětlení je 150 luxů (pro folia s iluminacemi max 50 luxů)

- nejjednodušší ochranou je skladování předmětů ve tmě
- kontrola intenzity záření se provádí luxmetrem

čistota ovzduší – udržovat co nejnižší koncentrace kyselinotvorných oxidů a ozónu vhodný způsob uložení (obalový materiál či mobiliář)

Způsob uložení

- ukládací systém tzv. **Melinex**, který se vžil kvůli použití základního komponentu, a to folie Melinex → tento systém bývá také označován jako **Buijtenenův systém**, dle holandského archiváře Buijtenena (změna u konstrukci systému)
 - vertikální uložení listiny v rozloženém stavu uchycenou mezi folií, přičemž pečete jsou k ní fixovány ve zvláštní schránce (makrolonové pouzdro)
- ukládací systém **Planorama** → horizontální ukládání, základním systémem je typizovaná skříň s definovaným počtem zásuvek
- dalším způsobem horizontálního uložení je **kartonový (krabicový) systém** (vychází ze systému Melinex i Planorama) → listina je v rozloženém stavu uložena v krabici, kde je fixována pásky z Melinexu a pečete je fixována v ochranném pouzdře také z Melinexu


krabicový systém uložení

= speciální krabice vhodných velikostí vybavené páskami z Melinexu (PEs), případně se speciálním pouzdrům pro pečeť také z Melinexu

- Nutné použít vhodnou lepenku (tj. nekyselá, lepší když má alkalickou rezervu, nesmí nic uvolňovat...)









systém Planorama

= zásuvkový systém (vertikální uložení listin do typizované skříně se speciálními zásuvkami)


- každá zásuvka je tvořena rámem z hliníku a tenkou skleněnou deskou (listina se umístí na skleněnou podložku stolu, ke které je spolu s pečetěmi přichycena páskami. Potom se listina přeryje melinexovou folií)
- omezení do výšky zásuvky (pečetě)





Buijtenenův systém


- = jedná se o vertikální uložení listiny v rozloženém stavu (vyvinut v 60. letech 20. stol. holandskými archiváři pod vedením pana von Buijtenena)
- úložný systém je tvořen ochranným rukávem (tj. přehnutý arch) z melinexové folie, na který je z jedné strany přichyceny 2 proužky melinexové folie nýty. Tato folie je fixována (přilepena a uchycena stiskacími knoflíky) do raménka, které je tvořeno 1 či 2 pruhy tvrdého kartonu se závěsnými otvory. Listina se ukládá mezi 2 proužky melinexové folie a pečeti jsou fixovány před případným poškozením při manipulaci speciální schránce




system Melinex

= úložný systém (z Německa), který vznikl úpravou původního Buijtenenova systému.

- Kapsa z melinexové folie, mezi kterou se vkládá listina, oba konce folie jsou společně s horním okrajem listiny umístěny mezi ploché těleso závěsného raménka a průhlednou lištu.
- Pečeť je chráněna speciálním pouzdem, které je vakuově tvarované (z polykarbonátové folie); toto pouzdro je k vnitřní straně melinexového rukávu přichyceno ultrazvukovým svářením









Vytvořeno v rámci projektu **Green Deal UPCE**, reg. č. NPO_UPCE_MSMT-2142/2024-4.

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-SA 4.0. Pro zobrazení licenčních podmínek navštivte <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

